



# Siolio Leinöl-Farbe

Stand Juni 2018

---

<b>Eigenschaften:</b>	<p>Die Siolio Leinöl-Farbe ist eine hochwertige, biozidfreie, leinölgebundene Holzfarbe für nicht oder begrenzt maßhaltige Untergründe. Nach vollständiger Durchtrocknung auch für maßhaltige Bauteile geeignet.</p> <p>Die Siolio Leinöl-Farbe ist für moderne und historische Holzbauteile im Innen- und Außenbereich geeignet. Durch die geringe Lichtintensität neigen helle Leinöl-Farben bei der Verwendung im Innenbereich schnell zur Dunkelvergilbung. Anstriche mit Siolio Leinöl-Farbe sind wetterbeständig, hochdeckend, pflegeleicht, geruchsarm, seidenglänzend und UV-beständig. Der Glanzgrad der mit Siolio Leinöl-Farbe gestrichenen Flächen ist abhängig von der Untergrundsaugfähigkeit sowie von der Zugabemenge von Siolio Leinöl-Grundierung. Die Siolio Leinöl-Farbe kann durch die Zugabe der Siolio Leinöl-Grundierung zum Lasieren verwendet werden.</p>
<b>Anwendungsbereich:</b>	<p>Geeignet sind Holzuntergründe, vorausgesetzt, dass diese Untergründe tragfähig, sauber, fest, ausblühungsfrei und trocken sind. Durch Anlösen des Voranstriches beim Überstreichen entsteht eine besonders gute Haftung zwischen den Schichten.</p> <p>Siolio Leinöl-Farbe eignet sich auch auf Metallflächen (ausgenommen verzinktes Metall) nach entsprechender Vorbehandlung. Die Flächen müssen gereinigt, entfettet und vorgrundiert werden. Lose Teile und Rost sind vorher zu entfernen.</p>

---

## Verarbeitungshinweise

<b>Vorbehandlung:</b>	<p>Intakte Öl- oder Alkydharzanstriche nur trocken reinigen. Alte Dispersionslackanstriche mit Abbeizmittel oder mechanisch entfernen.</p> <p>Andere Anstriche sowie Glas- und Metallteile, Klinker, Fliesen etc. sind vor dem Anstrich abzudecken.</p>
<b>Verarbeitung:</b>	<p>Inhalt vor Verarbeitung gut aufrühren. Für Holzanstriche erfolgt die Grundierung mit Siolio Leinöl-Grundierung (<i>Technisches Merkblatt beachten</i>).</p> <p>Nach 24 - 48 Stunden Trockenzeit kann der Vor- und Deckanstrich aufgebracht werden. Siolio Leinöl-Farbe ist streichfertig eingestellt. Die Siolio Leinöl-Farbe kann mit bis zu 5 - 10 % Siolio Leinöl-Grundierung verdünnt werden. Höhere Zugaben an Siolio Leinöl-Grundierung verstärken den Oberflächenglanz.</p> <p>Schutzbestimmungen gem. den Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten. Die Verarbeitung von Siolio Leinöl-Holzfarbe ist einfach und mühelos.</p> <p>Nicht in der prallen Sonne verarbeiten. Evtl. die Fassade abhängen.</p> <p>Bei der Verarbeitung in Innenräumen ist für eine ausreichende Lüftung zu sorgen.</p>
<b>Abtönung:</b>	<p>Die Siolio Leinöl-Farbe wird streichfertig in 20 Standardtönen <a href="#">geliefert</a>.</p> <p>Die Farbtöne sind in jedem Verhältnis untereinander mischbar. Andere Abtönfarben sind für Siolio Leinöl-Farbe Anstriche ungeeignet und dürfen nicht verwendet werden.</p>

## Verarbeitungshinweise

Verbrauch:	Der Verbrauch richtet sich nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes. Für normal saugende, glatte Untergründe sind je Anstrich ca. 0,07 l/m <sup>2</sup> erforderlich, d.h. bei einmaligem Anstrich reicht 1 Liter für ca. 15 m <sup>2</sup> . Wir empfehlen grundsätzlich zwei Deckanstriche. Trockenzeiten zwischen den Anstrichen 48 – 72 Stunden. Bestimmte Hölzer bedürfen bei weißer Siolio Leinöl-Farbe für eine perfekte Deckung drei Anstriche. Die tatsächlichen Verbrauchsmengen sind durch einen Probeanstrich zu ermitteln.
Sicherheitshinweise:	Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt. Mit Leinöl getränkte Arbeitsmaterialien wie z.B. Putzlappen, Schwämme etc. sind in einem luftdicht geschlossenen Metallbehälter oder in Wasser aufzubewahren. Durch den Pflanzenölgehalt besteht Selbstentzündungsgefahr. Nur für Farbtone 980 (Rügener Kreide): H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden P501 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.
Lieferung:	Die Lieferung der Leinöl-Farbe erfolgt in 0,75 l und in 2,5 l Gebinden.
Arbeitsgeräte:	Die Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz (Testbenzin) reinigen.
Lagerung:	Kühl. Angebrochene Gebinde dicht verschließen. Innerhalb von 12 Monaten verwenden.
Entsorgung:	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
VOC EU Grenzwert:	Grenzwert für das Produkt: Siolio Leinöl-Farbe (Kat. A/d): 300 g/l (2010) Dieses Produkt enthält weniger als 120 g/l VOC
Optionaler Filmschutz:	Leinöl ist ein Naturprodukt. Bei ungünstigem Mikroklima (z.B. langanhaltender Feuchtigkeit, Waldnähe etc.) können sich schnell Pilze bilden. Als Option ist ein Filmschutz gegen oberflächlichen Pilzbefall erhältlich. Somit wird der Pilzbefall bei ungünstigem Mikroklima wirksam verzögert.

Diese Angaben wurden durch umfangreiche Erfahrungen in der Praxis ermittelt. Für die Qualität des gelieferten Materials übernehmen wir die volle Garantie. In jedem Fall müssen die handwerklichen Regeln eingehalten werden.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

® = eingetragenes Warenzeichen